

## **HIPLEX® HHM 5502**

### **OPIS:**

**HIPLEX® HHM 5502** je kopolimer etilena i heksena sa relativno velikom molekulskom masom i srednjom raspodelom molekulskih masa. To je tip namenjen ekstruzionom duvanju, pogodan za proizvodnju duvanih tela malih i srednjih zapremina. **HIPLEX® HHM 5502** ima odličan balans fiziko-mehaničkih osobina, kao što su dobra krutost, tvrdoća, žilavost, dobra otpornost na lom u medijumu i izvanredna prerađljivost.

### **PREPORUKE ZA PRERADU:**

Temperatura prerađe: 170-205 °C.

### **KARAKTERISTIKE:**

OSOBINA	METODA ODREĐIVANJA	JEDINICA	NOMINALNA VREDNOST
MASENI PROTOK RASTOPA	SRPS EN ISO 1133-1 190°C / 2,16 kg	g/10 min	0,35
GUSTINA	SRPS EN ISO 1183-2	kg/m <sup>3</sup>	955
PREKIDNA ČVRSTOĆA	SRPS EN ISO 527-2	MPa	28
GRANICA RAZVLAČENJA	SRPS EN ISO 527-2	MPa	27
UKUPNO JEDINIČNO IZDUŽENJE	SRPS EN ISO 527-2	%	800
UDARNA ŽILAVOST PO IZODU	SRPS EN ISO 180	kJ/m <sup>2</sup>	13
TVRDOĆA PO ŠORU	SRPS EN ISO 868	Shore D	65
OTPORNOST NA LOM U ODREĐENOJ SREDINI, F <sub>50</sub>	SRPS EN ISO 22088-3 uslov B ASTM D 1693	h	40

*Vrednosti date u tabeli su karakteristične i služe samo kao informacija.*

### **PRIMENA:**

**HIPLEX® HHM 5502** je pogodan za proizvodnju ambalaže malih i srednjih zapremina za pakovanje sredstava za beljenje, deterdženata, i drugih hemikalija. Pogodan je i za pakovanje prehrambenih artikala.

Ne preporučuje se za najjače deterdžente.

**HIPLEX® HHM 5502** poseduje Atest o zdravstvenoj ispravnosti izdat od strane Instituta za zaštitu zdravlja Srbije, kao i Potvrdu o usaglašenosti (Statement of Conformity) sa evropskim propisima za materijale koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima. Potvrdu o usaglašenosti je izdao National Laboratory of Health, Environment and Foods, Maribor, Slovenija.

### ***SKLADIŠTENJE I TRANSPORT:***

Granule se pakuju u vreće napravljene od polietilena niske gustine težine 25 kg. Vreće se redaju na palete do težine polimera 1250 kg i prekrivene su streč folijom.

Pošto je polietilen zapaljiva supstanca, moraju se poštovati pravila o bezbednosti pri njihovom skladištenju u magacinski ili prodajni prostor. Čuva se tako da je zaštićen od štetnog uticaja okoline, toploće, sunčevog zračenja i vlage.

Ako se vreće skladište u uslovima visoke vlažnosti i temperaturnih varijacija, granule se mogu ovlažiti unutar vreće. Ako se to dogodi, preporučuje se sušenje granula pre upotrebe.

Proizvođač nije odgovoran za štetu napravljenu nepravilnim skladištenjem

### ***REACH:***

„HIP-Petrohemija“ a.d. Pančevo uz primenu postojećih standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i ISO 50001:2011, u potpunosti sledi najviše standarde kojima se propisuje zaštita životne sredine i zaštita zdravlja i bezbednosti ljudi, te ovim putem izražava svoju namjeru da ispunи sve zahteve koji su propisani REACH regulativom.

Sve supstance od potencijalnog izvoznog interesa su registrovane kod Evropske agencije za hemikalije u Helsinkiju, u skladu sa propisanim vremenskim rokovima, te je na taj način omogućen dalji nesmetan plasman i prodaja proizvoda „HIP- Petrohemija“ a.d., bez ikakvih ograničenja, na tržište EU.

Kao jedini zastupnik za „HIP-Petrohemija“ a.d. u EU, a u skladu sa članom 8. REACH propisa, određen je **REACHLaw Ltd., Helsinki, Finska**.

### ***RECIKLAŽA:***

Polietileni se mogu reciklirati.

Otpad nastao pri preradi trebalo bi da ostane čist za mogućnost direktne reciklaže.

### ***KONTAKT:***

#### ***Prodaja:***

**T:** +381 13 341 874

**F:** +381 13 347 173

**E:** polyolefins.sales@hip-petrohemija.rs

#### ***Tehničke informacije:***

**T:** +381 13 307 103

**F:** +381 13 351 407

**E:** customer.support@hip-petrohemija.rs